



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

	<p>1. Приготовить пластмассовую емкость.</p>
	<p>2. Смочить емкость водой, отмерить необходимое количество воды комнатной температуры и вылить в емкость. Расход воды составляет: на 1 кг сухой смеси – 0,32-0,34 л, на 5 кг – 1,6-1,7 л, на 20 кг – 6,4-6,8 л.</p>
	<p>3. Разрезать мешок, отмерить необходимое количество смеси и постепенно высыпать ее в емкость с водой.</p>
	<p>4. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы. Выдержать технологическую паузу 5 минут для созревания раствора. Перемешать повторно.</p>
	<p>5. При сплошном шпатлевании плоских бетонных поверхностей, поверхностей штукатурок или ГКЛ, ГВЛ раствор нанести и разровнять с помощью широкого шпателя, правила или сокола. Через 50 минут неровности удалить шлифованием.</p> <p>Растворную смесь использовать в течение 50 минут.</p> <p>Свеженанесенную смесь оберегать от перегрева и сквозняков.</p>

ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ

для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ
- ПЛАСТИЧНАЯ
- ТРЕЩИНОУСТОЙКАЯ
- ЛЕГКАЯ В НАНЕСЕНИИ И ШПАТЛЕВАНИИ
- Для ФИНИШНОГО ВЫРАВНИВАЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевка гипсовая белая предназначена для сплошного выравнивания неровных оснований из бетона, гипсокартона и штукатурки путем нанесения тонкого слоя. Шпатлевка обеспечивает получение высококачественных поверхностей под покраску, обои и другие декоративные покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	высокомарочный гипс Г-16, минеральные наполнители, полимерные добавки
Цвет смеси	белый
Толщина штукатурного слоя: минимальная; максимальная	2 мм 5 мм
Расход воды для приготовления растворной смеси	0,32-0,34 л на 1 кг сухой смеси, 6,4-6,8 л на 20 кг
Время пригодности раствора для использования	не более 50 мин.
Время высыхания слоя	24 часа
Размер зерна	до 0,2 мм
Прочность сцепления с основанием (адгезия)	не менее 0,4 МПа
Температура основания	от +5°C до +30°C
Расход сухой смеси на слой толщиной 1 мм	-1,0 кг/м ²

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие ШПАТЛЕВКИ ГИПСОВОЙ БЕЛОЙ указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в настоящем техническом описании. Производитель не несет ответственность за несоблюдение данных рекомендаций.

Срок хранения - 6 месяцев от даты изготовления в фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях.

ISO 9001

ТУ 5745-003-97442294-2009
ГОСТ 31387-2008 ГОСТ 31357-2007

