






ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

<p>1</p> 	<p>1. Приготовить пластмассовую емкость.</p>
<p>2</p> 	<p>2. Смочить емкость водой, отмерить необходимое количество воды комнатной температуры и вылить в емкость. Расход воды составляет: на 1 кг сухой смеси – 0,19-0,21 л, на 5 кг – 0,95-1,05 л, на 25 кг – 4,75-5,25 л.</p>
<p>3</p> 	<p>3. Разрезать мешок, отмерить необходимое количество смеси и постепенно высыпать ее в емкость с водой.</p>
<p>4</p> 	<p>4. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы. Выдержать технологическую паузу 5 минут для созревания раствора. Перемешать повторно.</p>
<p>5</p>   	<p>5. Штукатурную смесь нанести на поверхность нержавеющим шпателем или теркой и сформировать толщину слоя в зависимости от размера зерна. Инструмент при этом держать под углом 60° к поверхности. После нанесения штукатурки в момент первоначального схватывания (по истечению 5-10 мин), когда растворная смесь не будет прилипать к инструменту, необходимо с помощью выбранного инструмента (терка, шпатель) сформировать фактуру. При формировании фактуры инструмент держать параллельно обрабатываемой поверхности. Штукатурку декоративную камешковую не рекомендуется использовать для отделки цоколя и нельзя смешивать с другими материалами (красками, штукатурками и т.п.). Работы выполнять при температуре основания от +5°С до +30°С. Свежеуложенную смесь необходимо предохранять от дождя, перегрева, сквозняка и действия прямых солнечных лучей. Растворную смесь использовать в течение 2 часов.</p>

**ШТУКАТУРКА
ДЕКОРАТИВНАЯ
КАМЕШКОВАЯ
ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ
БЕЛАЯ**

**для ВНУТРЕННИХ
и НАРУЖНЫХ РАБОТ**

- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ
- МОРОЗОСТОЙКАЯ
- ПАРПРОНИЦАЕМАЯ
- ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ КАМЕШКОВАЯ БЕЛАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная смесь декоративная камешковая предназначена для декоративной отделки бетонных, кирпичных, оштукатуренных оснований снаружи и внутри зданий, а также для создания декоративного слоя в системах теплоизоляции фасадов с целью получения разных «камешковых» фактур. Размер зерна 2,0 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	белый цемент, минеральные наполнители, полимерные добавки
Цвет смеси	белый
Расход воды для приготовления растворной смеси	0,19-0,21 л/кг 4,75-5,25 л на мешок 25 кг
Время пригодности раствора для использования	не менее 2 часа
Время твердения раствора	не менее 24 часа
Предел прочности при сжатии	не менее 5 МПа
Адгезия к основанию	не менее 0,3 МПа
Паропроницаемость	не менее 0,05 мг/м•час•Па
Морозостойкость	не менее 50 циклов
Температура основания	от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации	от -50°С до +70°С
Расход сухой смеси на слой толщиной 2 мм	- 4 кг/м ²

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНОЙ КАМЕШКОВОЙ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ БЕЛОЙ указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в настоящем техническом описании. Производитель не несет ответственность за несоблюдение данных рекомендаций.

Срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления в фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях.

ISO 9001
ТУ 5745-004-97442294-2011
ГОСТ 33083-2014

